



## EPOXY MORTAR

Số hiệu	<b>1022</b>
Loại	Vữa gốc nhựa Epoxy, chất đông cứng và cát thạch anh cấp phối.
Sử dụng	Vữa sử dụng phổ biến sơn bảo vệ cho trang thiết bị công nghiệp nặng, nhà máy hóa chất, phòng thí nghiệm, nhà máy dược phẩm, phòng phẫu thuật, nhà máy xử lý nước thải, gara, nhà để xe và nhà kho.
Đặc điểm	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Độ bám dính với bề mặt bê tông và thép tuyệt vời, không rạn nứt và bong tróc.</li><li>2. Chịu cường lực cơ học tốt, có thể để xe nâng và xe hạng nặng qua lại.</li><li>3. Khả năng chịu axit, kiềm và chất dung môi phạm vi rộng.</li><li>4. Không bị thay đổi bởi nhiệt độ nóng lạnh khác nhau.</li><li>5. Kín kẽ, chịu mài mòn tốt, cách nhiệt tốt.</li></ol>
Màu sắc	Màu tự nhiên hoặc tùy chọn.
Trọng lượng	Trên 1.1 Kg/L
Độ nhớt	Bột nhão
Thời gian khô	Sờ thấy khô:6 giờ      Khô cứng: 12 giờ(25°C) Lưu hóa hoàn toàn: 7 ngày (25°C)
Độ dày màng sơn tối ưu	3m/m và 5m/m hoặc độ dày chỉ định
Thời gian sơn lớp mới	Tối thiểu: 12 giờ (25°C)
Độ phủ lý thuyết	7 kg/m <sup>2</sup> (3m/m)      11.5 kg/m <sup>2</sup> (5mm)
Tỷ lệ trộn	Thành phần chính: chất đông cứng= 3:1:20 ( theo trọng lượng) Tỷ lệ chỉ định của nhà sản xuất.
Thời gian ở thùng pha	30 phút (25°C)
Chất pha loãng	1005 (SP-12) ( Chỉ dùng để làm sạch dụng cụ)
Mức pha loãng	Không dùng chất pha loãng tùy tiện.
Lớp phủ kế tiếp	No.1001 Epoxy topcoat No.1015 Epoxy coating, Solventless No.1026 Epoxy Mortar Putty
Thời gian bảo quản	Tối thiểu 1 năm theo điều kiện bảo quản bình thường
Phương pháp sử dụng	Trát bay tay
Lưu ý:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Trộn thành phần chính và chất đông cứng trước theo tỷ lệ trộn, sau đó trộn đều với hỗn hợp cát tinh thể.</li><li>2. Tránh sử dụng sơn khi thời tiết mưa hoặc độ ẩm &gt;85% RH.</li><li>3. Độ ẩm trên bề mặt bê tông phải dưới 12%, nếu vượt quá cần phải làm khô.</li><li>4. Nền bê tông phải có độ nén trên 150kg/cm<sup>2</sup>, và không bụi bẩn, cát và dầu nhớt.</li><li>5. Mang bao tay bảo hộ tránh tiếp xúc tới da tay.</li></ol>



**永記造漆工業(越南)有限公司**

**YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD**

同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號

Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,  
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

6. Tỷ lệ trộn của sản phẩm này phải theo tiêu chuẩn. Nếu có cần biết thêm liên hệ bộ phận kinh doanh.