

EPOXY MORTAR PUTTY

| | |
|------------------------|--|
| Số hiệu | 1026 |
| Loại | Vữa trét mattít không dung môi ba thành phần nguồn gốc nhựa Epoxy, chất đông cứng, và bột độn. |
| Sử dụng | Dùng để trét các khe hở của các sản phẩm bê tông và vữa hồ. |
| Đặc điểm | <ol style="list-style-type: none">1. Thi công tốt, màng phủ mỏng một lớp không lỗ kim.2. Độ bám dính tuyệt vời với độ co nhẹ.3. Khả năng chịu tác động của nước, kiềm, chất dung môi tốt.4. Khả năng chịu tác động cơ học và thuộc tính vật lý cực tốt. |
| Màu sắc | Màu sắc tự nhiên. |
| Trọng lượng | Trên 1.1 kg/L (nhựa hỗn hợp) |
| Độ nhớt | Vữa lỏng (25°C) |
| Thời gian khô | Sờ thấy khô: 6 giờ Khô cứng: 12 giờ (25°C) Lưu hóa hoàn toàn: 7 ngày (25°C) |
| Độ dày màng sơn tối ưu | 100μ (microns) |
| Thời gian sơn lớp mới | Tối thiểu: 8 giờ (25°C) |
| Độ che phủ lý thuyết | 1.1kg/m ² |
| Tỷ lệ trộn | Thành phần chính: Chất đông cứng:Bột=40:20:40 (trọng lượng) |
| Thời gian ở thùng pha | 30 phút (hỗn hợp) |
| Chất pha loãng | 1005 (SP-12) (chỉ dùng để rửa dụng cụ) |
| Mức pha loãng | Không sử dụng tùy tiện |
| Lớp phủ kế tiếp | Số hiệu: 1001 Số hiệu: 1015 |
| Thời gian bảo quản | Tối thiểu 1 năm theo điều kiện bảo quản bình thường |
| Phương pháp sử dụng | Bay thủ công |
| Lưu ý | <ol style="list-style-type: none">1. Thành phần chính và chất đông cứng trước theo tỷ lệ trộn, sau đó trộn đều với bột trét.2. Tránh sơn vào ngày trời mưa hoặc độ ẩm <85%RH3. Không sơn khi vữa true chưa lưu hóa hoàn toàn. Khi lớp nền bề mặt ướt, phải được làm khô trước khi sử dụng. <ol style="list-style-type: none">4. Mang bao tay bảo hộ tránh tiếp xúc với da. |