RAINBOW 虹牌油漆
永記造漆工業(越南)有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD
同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號
Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

BAKING PRIMER

Số hiệu sản phẩm	No.1109
Loại	Lớp lót có nguồn gốc từ nhựa Alkyd và chất màu đặc biệt
Sử dụng	Sơn lót dùng cho xe cộ, máy móc nông nghiệp, đồ dùng điện tử, đồ dùng bằng thép và dụng cụ nói chung.....
Đặc điểm	1. Độ bám dính tuyệt vời. 2. Chịu sự mài mòn tuyệt vời. 3. Chịu tác động của nước ngọt, nước mặn và ăn mòn rất tốt.
Màu sắc	Nâu đỏ
Độ che phủ	12.5 m^2/L trở lên
Độ nhớt	75 - 90 KU(25°C)
Tỉ Trọng	Trên 1.2 Kg/L
Thời gian khô	0.5 giờ (150°C)
Độ dày màng sơn	Ướt: 100μ Khô: 35μ
Độ phủ lý thuyết	38 m^2/GL 10 m^2/L 7.7 m^2/kg
Hàm lượng không bay hơi	Trên 60%
Chất pha loãng	No.1112 chất pha loãng sơn chịu nhiệt hoặc xylen
Mức pha loãng	15~30%
Lớp phủ kế tiếp	Rainbow Baking Coating
Phương pháp sử dụng	Phun Xịt.
Thời hạn bảo quản	Ít nhất 1 năm với điều kiện khí hậu thông thường
Hạng mục chú ý	1. Khi sử dụng, dùng chất pha loãng pha loãng sơn với độ nhớt theo tiêu chuẩn phun (Ford Cup # 4) 20±2 giây. 2. vết ẩm, dầu mỡ, gỉ, chỗ hư hỏng, bụi, màng bong tróc, và bề mặt muối ăn mòn phải được làm sạch trước khi sơn 3. Sau khi phun, để trong vòng 10～15 phút trong môi trường đến khi dung dịch trên màng sơn bốc hơi hoàn toàn, sau đó nung theo nhiệt độ và thời gian quy định. (Tiêu chuẩn nhiệt độ và độ dài thời gian nung tiêu chuẩn: 120±5^{0}C 30 phút)..
Ghi chú:	Mức độ che phủ thực tế sẽ tùy thuộc vào hình dáng của đố tượng sơn và điều kiện môi trường.