

## RAINBOLIC 25

Số hiệu sản phẩm	30025
Loại	Sơn phủ Acrylic biến tính.
Đặc điểm	1. Sơn phủ dùng cho trên vách nước. 2. Chịu nước biển rất tốt. 3. Độ giữ màu và độ bóng tuyệt vời. 4. Nhanh khô. 5. Dễ sử dụng.
Độ bóng	Bóng
Màu sắc	Màu trắng và màu khác
Nồng độ chất hữu cơ bay hơi VOC	450 g / L trở xuống
Tỉ Trọng	Trên 1.1 Kg/L
Thời gian khô	Sờ thấy khô: 1 giờ Khô cứng: 4 giờ (25°C) (35 μ)
Độ dày màng sơn	Ướt: 75~167 μ Khô: 35~75 μ
Độ phủ lý thuyết	50.5 m <sup>2</sup> /Gal      13.3 m <sup>2</sup> /L @ 35 μ m
Hàm lượng không bay hơi	45±2%
Thời gian phủ lớp mới	Tối thiểu 3 giờ
Chất pha loãng	No.RP-71 chất pha loãng sơn cao su
Mức pha loãng	0~2% (quét, lăn)      0~3% (phun)
Hệ thống thi công	Tham khảo các hệ thống thi công
Phương pháp sử dụng	Phun, quét, dùng con lăn.
Thời hạn bảo quản	Ít nhất 2 năm với điều kiện khí hậu thông thường
Hạng mục chú ý	1. Hơi ẩm, vết dầu mỡ, bùn bẩn, bề mặt lớp sơn cũ cần được làm sạch 2. Tránh sơn vào ngày mưa hoặc độ ẩm trên 85% RH, hoặc nhiệt độ nền thấp hơn 3 ° C so với điểm sương 3. Khi sơn trong không gian kín, phải chú ý sự thông gió.